

ProLine 150

Mehrlagige, langlebige Unterdeckbahn/Fassadenbahn. Schlagregensicher. Diffusionsoffen.
Zeitersparnis durch integrierte Selbstklebebahn. Einsetzbar ab DN >10°.



Anwendung	Unterdeckbahn / Unterspannbahn Wind- und regensichere Fassadenbahn für geschlossene Fassaden		
Funktionsschicht	Mikroporöser Funktionsfilm		
Trägermaterial	Polypropylen Vlies		
Farbe	grau		
Flächengewicht	EN 1849-2	g/m²	150 (±10)

EIGENSCHAFT	NORM	EINHEIT	WERT
-------------	------	---------	------

Allgemeine Charakteristiken

Bahnbreite	EN 1848-2	m	1,5
Rollenlänge	EN 1848-2	m	25 50
m² pro Rolle	EN 1848-2	m²	37,5 75
Gewicht Rolle	-	kg	5,63 11,25

Technische Charakteristiken

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928	Klasse	W1
Nach Alterung	EN 1297/1296	Klasse	W1
Höchstzugkraft längs / quer	EN 12311-1	N / 50mm	315/225
Höchstzugkraft nach Alterung längs / quer	EN 12311-1	%	75/75
Dehnung längs / quer	EN 12311-1	%	35/50
Dehnung nach Alterung längs / quer	EN 1297/1296	%	55/65
Weiterreißwiderstand/Nagelschaft längs / quer	EN 12310-1	N / 200mm	165/220
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	°C	-40
sd-Wert	EN ISO 12572	m	0,02
Widerstand geg. Luftdurchgang	EN 12114	m³/(m²/h/50Pa)	<0,01
Temperaturbeständigkeit	EN 13859-1	°C	-40 bis +80
UV-Beständigkeit	-	Monate	3
Eignung als Behelfsdeckung	-	Monat	1
ZVDH-Produktdatenblatt – Klasse	-	-	UDB-A / USB-A
Ö-Norm: B3661 – Tabelle 5/4119 – Abs.6.1.2	-	-	Typ II

Diese Werte können Toleranzen aufweisen. Wenn nicht anders angegeben, gelten branchenübliche Toleranzen nach Norm, Material und Leistung.